W 2173-01

VAPOR-PHASE OXIDATION OF OLEFIN

Patent number:

JP59163335

Publication date:

1984-09-14

Inventor:

IZUMI YUUSUKE

Applicant:

TOKUYAMA SODA KK

Classification:
- international:

B01J27/00; C07C45/34; C07C47/07; C07C49/04;

C07C49/385; B01J27/00; C07C45/00; C07C47/02;

C07C49/00; (IPC1-7): B01J27/00; C07C45/34;

C07C47/07; C07C49/04; C07C49/385

- european:

Application number: JP19830037243 19830309 Priority number(s): JP19830037243 19830309

Report a data error here

Abstract of JP59163335

PURPOSE:To produce acetaldehyde or ketones, by the vapor-phase oxidation of an olefin with O2, etc. in the presence of steam using a catalyst comprising a palladium salt containing activated carbon as a carrier and a vanadyl salt as a cocatalyst to promote the reoxidation of Pd. CONSTITUTION:Acetaldehyde or a ketone is produced by the vapor-phase oxidation of an olefin with oxygen or oxygen-containing gas in the presence of steam. The reaction is carried out in the presence of a catalyst comprising a palladium salt such as palladium sulfate, palladium chloride, palladium acetate, and a vanadyl salt such as vanadyl sulfate, vanadyl nitrate, vanadyl oxalate, etc. supported on an activated carbon used as a carrier. The atomic ratio (V/Pd) of vanadyl salt to palladium is preferably 2-20. EFFECT:The catalyst has high activity to a >=4C olefin, and gives little by- products.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭59—163335

MInt. Cl.3 C 07 C 47/07 45/34

庁内整理番号 識別記号 7311-4H 砂公開 昭和59年(1984)9月14日

49/04

49/385

7824-4H 7824-4H 発明の数 1 審査請求 未請求

#B 01 J 27/00

7059-4G

(全 4 頁)

匈オレフイン類の気相酸化方法

名古屋市天白区天白町平針城下 2142番地

即特

昭58-37243

20出

昭58(1983) 3月9日

明 79発 者 泉有亮 伽出

人 徳山曹達株式会社 徳山市御影町1番1号

1 器 関 の 夕 称

オレフィン類の気相酸化方法

2.4時 貯 請 求 の 飯 開

オレフィン類を水蒸気の存在下に酸素または 酸素含有気体によって気相酸化してセトアルデ ビドまたはケトン類を製造するに際し、触媒と してパラジウム塩およびパナジル塩を活性炭ド 担持させた担体付触媒を使用することを特徴と するオレフィン類の気相似化方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、オレフィン類の新規な気相酸化方 法に関する。詳しくは、オレフィン類を水蒸気 の存在下に酸素または酸素含有気体によって気 相艘化し、アセトアルデヒドまたはケトン類を 製造するに際し、放供としてバラジウム塩およ びパナジル塩を活性炭に担持させた担体付触媒 を使用するオレフィン類の気相酸化方法である。 従来、パラジウム塩を触供としオレフィン類 を水の存在下に酸素または酸素含有気体で酸化

セトアルデヒドまたはケトン類を製造す る方法はワッカー法として公知である。例えば、 塩化パラジウムおよび塩化銅を含む塩酸水溶液 中でオレフィンを酸素または酸素含有気体で酸 化すると、アセトアルデヒドまたはケトン類が 得られる。しかしながら、このだ相配化方法は 反応器の腐食や含塩素化合物の副生という点で 間照があり工業的実施には想々の対策が必要で あった。特に塩化パラジウム~塩化銅系の触媒 を用いて炭素数4以上のオレフィンを酸化する と、対応するケトン以外に塩素化されたケトン などの化合物を大量に副生するために、ワッカ - 法の工業的実施はエチレンとプロビレンの改 化に限定されている。したがって、装備の腐食 が無く回生物が少なく生成物の分離精製が容易 で、しかも広範囲のオレフィンに適用できる間 体触鉄の開発が望まれてきた。

例えば、工業化学機能 7 5 巻 2 1 6 5 頁(t 9 7 0 年) では、活性炭担持パラジウム触媒が 投案されているが、この触媒は炭素数4以上の オレフィン類の版化に対して活性が低く工業的 実施には問題がある。また、ジャーナル オブ キャタリシス 30巻109頁(1973年) では、αーアルミナにバラジウムと五版化バナ ジウムを担持させた触媒が提案されているが、 この触媒は炭素数4以上のオレフィンの酸化に はほとんど不活性である。

本発明者は、炭素数4以上のオレフィンに対しても高い活性を示し、剛生物の生成が少ない、気相ワッカー独媒の設計を目標にして担体と助触媒成分の研究を重ねてきた。その結果、活性皮を担体とし、これにパラジウム塩とパナジル塩を担待させた触媒が上記の目線を選成できる高性性触媒となることを確認し、本発明を完成させるに至った。

本発明の最大の特徴は、担体として活性炭を使用することおよびパラジウムの再酸化を促進する助触媒成分としてパナジル塩を使用する点である。活性炭以外の担体およびパナジル塩以外のパナジウム化合物を助触媒成分として使用

所定量の活性炭を加え、常温または100℃以下で必要時間、例えば数3~数時間十分に攪拌しながら常圧または該圧下で水を蒸発させ、空気中または不活性気体中で乾燥すると本発明の触媒となる。

本発明の触媒において、活性炭に担持される
パラジウム塩およびパナジル塩の担持量は一概
に限定できるものではないが、一般にはパラジウム塩の担持量はパラジウム金属に換算して活
性炭の 0.1~5 重景 あとするのが 好漁 であり、
パナジル塩はパラジウムに対する原子比 (V/pd)
で表示すると 2~20 が好適である。

本発明の方法が対象とする反応は水蒸気の存在下にオレフィン類を設案または酸素含有気体で気相酸化してセトアルデヒドまたはケトン類を砂点であれば特に限定されない。最も一般的に応用される酸化反応は、エチレンかりてもトンの製造、1-プテンまたは2-プテンかりメチルエチルクトンの製造、シクロヘキセン

しても本発明のような効果は全く得られない。

本発明の触媒成分を担体に担持させる方法は 特に限定されず公知の方法を採用することができる。一般に使用される方法は希疑散または希 境限などの酸性水溶液中に所定量のパラジウム 塩およびパナジル塩を溶解させ、放水溶液中に

からシクロヘキサノンの 製造等である。本発明の方法は酸化されるオレフィンの物性によって低温から高温をでの広い温度範囲の 気田 区 での の 気田 でで 道用されるが、 一般には 1 0 0~2 0 0 で、 1~2 0 気圧で行う。 オレフィン 一般 密 反 には酸 素 含 有 気体、 およ び 水 蒸 気か ら な る 反 に 散 な の も 特 に 限 定 さ れ な い か 上 限 を 保って 反 応を行う。

本発明を更に具体的に説明するために以下実施例および比較例をあげて説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

市販活性炭(クラレケミカル社製、GC)を 20~40メッシュに粉砕し、その1008を 1 № 副配 1 0 0 型 に 加え 3 時 間 選 流 下 で 加 熱 し たのち、 洗剤液が P H 5.0 になるまでイオン交 換水で十分に洗浄し、60℃で15時間空気乾 繰し触媒用担体とした。 0.5 N 塩酸 1 0 叫 K 9. 4×10°モルの塩化パラジウムを窒息で希解し たのち、この密液に上配乾燥活性炭 2.0 8 を加 え室碼で5時間おだやかに攪拌して塩化パラジ ウムを完全に活性炭に吸着させ、ついで洗浄液 が P H 5.0 になるまでイオン交換水で十分に洗 净した。イオン交換水10ml に 9.6×104モル の硫酸パナジルを溶解させた水溶液に、上配の 塩化パラジウム担持活性炭を加えおだやかに撮 拌しながら20 mm Hg の献圧下35℃で水分を 蒸発除去し、 60℃で15時間空気乾燥して担 体付触媒を得た。このようにして得られた触媒 2.0 8 を、内径 1.5 cm、長さ3 0 cm のパイレッ クス製ガラス管の中央部に充填し、115℃で

水蒸気、エテレンおよび廃棄をそれぞれ毎分4 1 叫、10 叫、および 7 叫で通じた。その結果 は第1要に示す通りであった。 剛生成物はメチ ルエチルケトンであった。

さらに比較のため、塩化パラジウムのみを含有し硫酸パナジルを含またい放供を前配と同様の操作で調製し、同様にエチレンの酸化反応を行ったところ、その結果は第2数に示す通りであった。剛生成物はメチルエチルケトンであった。

反応経時(時間)	3	4	5	6	7	8	9
エチレン転化 客例	3 4	40	3 7	3 3	39	3 5	3 7
アセトアルデヒド選択零 (モルダ)*	98	99	99	99	99	99	98

*エチレン菸型

绑 2 多

反応経時(時間)	3	4	5	6	7
エチレン転化率例	19	1 7	1 3	1 1	1 1
アセトアルデヒト選択率 (モル 多)*	98	98	9 7	98	98

*エチレン岩范

東施例 2

7 配のイオン交換水に1N硫酸 3.0 配、硫酸パラシウム 9.4 × 1 0 で モル、および硫酸パナジル 9.6 × 1 0 で モルを加えて窒晶で完全に溶解できせたのち、この溶液に実施例 1 と同様の操作で符 た 乾燥 活性 炭組 体 2.0 g を加え おだやかに 挽 発 除 去 し、 60℃で 15時間 空 気 乾 れ た 触 株 で 税 か 反 応 器 に で れ 毎 分 4 1 配、 10 配 お よ び 7 配 過 じ た が 定 常 に な る 3 時間 後 の ブロビレン の 扱 形 に か 定 常 に な る 3 時間 後 の ブロビレン の 医 に な る 3 時間 後 の ブロビレン の 逐 に な る 3 時間 後 の ブロビレン の 逐 に な る 3 時間 後 の ブロビレン の 逐 な に な る 3 時間 後 の ブロビレン の 不 に な る 3 時間 を の ブロビレン が 遅 な に な る 3 時間 を の ブロビレン が 単 の ア セトン の 過 訳 な は 9 7 モル 多 で あった。

さらに比較のため、硫酸パナジルを用いず削配と同様に操作して得られた触媒を使用して同様にプロピレンの酸化反応を行ったところ、反応が定常になるる時間後のブロピレンの転化率は 4 7 モルチであ

った。

実施例 3

実施例 2 と同様に操作して得られた破散パラックムおよび破散パナジルを含有する放鉄 2.0 g を実施例 1 と同様の反応器に充填し、 1 1 5 で水蒸気、 1 - ブテンおよび 2 乗をそれぞれ毎分 4 1 ㎡、 1 0 配および 7 配適じた。反応が定常になる 3 時間後の 1 - ブテンの転化率は 1 4 多で、 1 - ブテン基準のメチルエチルケトンの選択率は 9 6 モル 多であった。 副生成物は び フナトアルデヒドであった。

さらに比較のため、硫酸パナジルを用いずに 実 熱例 2 と同様に操作して得られた触媒を使用 し て 同様に 1 - ブテンの 酸化反応を行ったとこ ろ、 反応が定常になる 3 時間後の 1 - ブテンの 転化率は 4.7 まで、 1 - ブテン 基準のメチルエ チルケトンの 選択率は 9 4 まであった。 剛生成 物はほとんど第二プチルアルコールであった。

实施例 6

奥施例 3 において硫酸パナジルの代りにショウ酸パナジルを用いた以外は、奥施例 3 と同様に操作して済定の触媒を得たのち、 1 - ブテンの反応に供した。

その結果、反応が定常になる 3 時間後の 1 -プテンの転化率は 1 3 多で、メチルエチルケト ンの選択率は 9 6 モル 多であった。

夹筋例 4

実施例2と同様に操作して得られた確酸パラシウムおよび健酸パナジルを含有する触媒2.0 8を用い、オレブペンとしてシスー2ープテンを用いて実施例3と同様の操作で配化反応を行ったところ、反応が定常になる3時間後のシスー2ープテン基準のメチルエテルケトンの選択率は96モルチであった。

实施例 !